

LANDECOLOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es











PINTURA ALUMINIO ANTICALÓRICO 600ºC

Pintura de Aluminio Especial Silicona apropiada para la protección de estructuras de acero sometidas a alta temperatura.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20ºC):* 1,00 ± 0,05 gr. / litro A 20ºC.
- *Viscosidad:* 100 ± 5 UK a 20ºC.
- *Acabado:* *Caracteristico*.
- *Espesor normal de película:* 20 micras.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco total:* Menor de 2 horas.
- *Secado al horno (220-250ºC):* 60 segundos.
  - *Tiempo de presecado:* 6-16 minutos.
  - *Tipo de horno:* Convección o infrarrojos.
- *Extracto seco:* 51,8%

ENSAYOS MECÁNICOS

- *Dureza Persoz:* 300".
- *Embutición Erichsen:* 8-9 mm.
- *Ensayo de plegado:* Bien.
- *Adherencia:* Buena.
- *Ensayo de percusión:* Bola de 12,5 mm. 70 cm.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de ***10-12 m²/kg***., dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

PINTURA ALUMINIO ANTICALÓRICO 600ºC

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el pintado de ***hornos, chimeneas, estufas, etc.***

Resistente hasta temperaturas de 500-600ºC.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Si se trata de ***pinturas viejas***, se aplica directamente tras un lavado y lijado mateante.

Las superficies en mal estado deberán decaparse.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, de la siguiente manera:

- ***A Pistola:*** Diluir con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos hasta obtener la viscosidad de aplicación.

Condiciones de aplicación:	Presión:	3-4 atmósferas.
	Boquilla:	1 / 1,5 / 2 mm.
	Capas:	Una o dos ligeras.

- ***A rodillo y brocha:*** Aplicar una primera mano diluida con un 10% con disolvente Rápido para Sintéticos y después una segunda mano tal y como se suministra.

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es











PINTURA ALUMINIO ANTICALÓRICO 600ºC

COLORES

Aluminio Plata.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores.